

tiles
colors
passion

ALFA



1.
Alfa Foresta ALF40FO
10x40 . 4"x16"



2
Zeta Foresta ZET40FO
10x40 . 4"x16"

ALFA

FORMATI
SIZES



10x40 . 4"x16"

SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla

COLORI
COLOURS

NERO

GRIGIO

BIANCO

AVORIO

BEIGE

FANGO

ROSA

COTTO

GIALLO

FORESTA

SALVIA

ACQUA

OTTANIO

AZZURRO

BLU






1
Alfa Nero ALF40NE
10x40 - 4"x16"



2
Zeta Nero ZET40NE
10x40 - 4"x16"



Grigio ALF40GR
10x40 - 4"x16"




NERO

GRIGIO

10x40 . 4"x16"

ALF40NE

ALF40GR



BIANCO

FANGO

10x40 . 4"x16"

ALF40BI

ALF40FA




AVORIO

BEIGE

10x40 . 4"x16"

ALF40AV

ALF40BE




AZZURRO

BLU

10x40 . 4"x16"

ALF40AZ

ALF40BL




ACQUA

OTTANIO

10x40 . 4"x16"

ALF40AC

ALF40OT




SALVIA

FORESTA

10x40 . 4"x16"

ALF40SA

ALF40FO



COTTO

GIALLO

	10x40 . 4"x16"	ALF40CO	ALF40GI
--	----------------	---------	---------



ROSA

	10x40 . 4"x16"	ALF40RO	
--	----------------	---------	--

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
10x40 . 4"x16"	9	24	0,96	80	76,80	17,40

TABELLE TECNICHE
TECHNICAL TABLES

Caratteristiche tecniche delle piastrelle CAT. Blla (norma UNI EN 14411)
Technical characteristics of tiles CAT. Blla (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics	Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value	
 Lunghezza e larghezza Lenght and width Spessore Thickness Rettilineità lati Warpage of edges Ortogonalità Wedging Planarità Flatness Qualità della superficie Surface Quality	10545-2	Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			conforme alla norma conforms to standard	
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		
		(mm)	(%)	(mm)		
		± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm		
		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm		
		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm		
		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm		
Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles						
 Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	3% < E _b ≤ 6% max individuale 6,5% 3% < E _b ≤ 6% max individuale 6,5%			conforme alla norma conforms to standard	
 Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1000 N Thicness ≥ 7,5 mm: not less than 1000 N			conforme alla norma conforms to standard	
Spessore < 7,5 mm: non minore di 600 N Thicness < 7,5 mm: not less than 600 N						
 Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 22 N/mm ² - valore singolo 20 N/mm ² minimum 22 N/mm ² - minimum single 20 N/mm ²			conforme alla norma conforms to standard	
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant	
 Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm ²			valore dichiarato Declared value	
 Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 _{FL}			resistente resistant	



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it